

# КЛЕЙ-ПЕНА KRASS EXPRESS FIX

Универсальная полиуретановая клей-пена быстрого схватывания.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Клей предназначен для качественного и быстрого монтажа различных видов материалов: теплоизоляционные плиты (минеральная вата, EPS/XPS, PIR/PUR, пеностекло), откосы и подоконники, декоративные элементы, гипсокартон, ОСП (OSB) плиты, внутренние перегородки из пено-, газобетонные и керамические блоки. Имеет отличную адгезию ко всем строительным материалам и высокую прочность соединения с основанием. Для внутренних и наружных работ.

## СВОЙСТВА

- Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям
- Быстрое схватывание (от 60 сек.)
- Высокая прочность склеивания
- Отсутствует вторичное расширение
- Высокие теплоизоляционные свойства

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выход клея (при толщине клеевой полосы 1,5 см): до 60 погонных метров.
- Первичное схватывание: от 60 секунд.
- Корректировка/Открытое время: до 3 минут.
- Полное отверждение: 24 часа.
- Температура применения: от -10 °С до +35 °С.
- Температура баллона при использовании: от +15 °С до +25 °С.
- Термостойкость затвердевшей пены: от -40 °С до +90

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

### Подготовка поверхности

Основание должно быть очищено от пыли, жира, масел, воска, битума, высолов. Непрочные участки основания удалить, при необходимости зашпаклевать. Основание не должно быть покрыто льдом, инеем или снегом.

### Подготовка материала

Оптимальная температура баллона при работе +20 °С. Энергично встряхнуть баллон в течение 30 секунд. Снять защитный колпачок и накрутить монтажный пистолет на баллон. Клапан монтажного пистолета перед установкой баллона должен быть закрыт.

### Выполнение работ

Рабочее положение баллона "дном вверх". Объем клеевой полосы и скорость нанесения контролируются силой нажатия на пусковой механизм пистолета. Рекомендуемая толщина клеевого шва 1,5 см. Баллон рекомендуется периодически встряхивать. Для улучшения адгезии поверхности увлажнить при температуре окружающей среды выше 0 °С.

Наносите клей на поверхность по периметру и крест на крест. После нанесения подождите минимум 1 минуту и затем соедините приклеиваемые поверхности.

В случае приклеивания тяжелых элементов рекомендуется фиксировать приклеиваемые элементы с помощью поддерживающих конструкций.

После окончания работ тщательно промыть пистолет профессиональным очистителем для предотвращения засыхания клея внутри пистолета. Излишки незатвердевшего клея следует удалить с помощью профессионального очистителя. Затвердевший клей может быть удален только механическим путем.

После полного отверждения клей легко режется, шлифуется, на него можно наносить штукатурку или краску. Следует предохранять клей от УФ излучения, используя, например, штукатурку или краску.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Хранить в вертикальном положении, клапаном вверх, в плотно закрытой упаковке в сухом месте, отдельно от пищевых продуктов, вдали от огня и нагревательных приборов. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей! Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С. Срок годности 18 месяцев с даты изготовления, указанной на дне баллона. При транспортировке кратковременно выдерживает температуру до -20 °С.