

Клей Жидкие гвозди Krass Ultramontage универсальный

ОПИСАНИЕ

Клей Жидкие гвозди Krass Ultramontage является эластичной однокомпонентной уплотнительной массой на базе акриловой дисперсии.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для приклеивания и монтажа как тяжелых, так и легких элементов и конструкций:

- ДСП, МДФ, фанеры, гипсокартона и прочих сборных плит перекрытия
- Изделий из пластика (полистирола, ПВХ): кессонов, отделочных плинтусов стенных панелей, порогов, профилей, защитных экранов, потолочных отделочных панелей и пенополистирольных плит
- Керамики
- Изоляционных материалов из пенополистирола и полиуретановой пены, стеклянной и минеральной ваты
- Различных декоративных элементов из камня, дерева, металла, гипса

Применяется к различным строительным подложкам: штукатурка, кирпич, камень, бетон, дерево, ДСП, фанера, МДФ, гипсокартон, полистирол, ПВХ, сталь, алюминий, стекло.

Ограничение:

- одна из склеиваемых поверхностей должна быть пористой
- не рекомендуется для склеивания с материалами из полиэтилена, полипропилена и тефлона
- не рекомендуется эксплуатировать склеенные изделия под водой или использовать в местах, подвергающихся интенсивному воздействию воды

СВОЙСТВА

- Отличная адгезия к большинству строительных материалов
- Тиксотропный – удобно наносить на вертикальные и горизонтальные поверхности
- Обеспечивает прочное и долговечное соединение
- Сохраняет эластичность после высыхания – не растрескивается, имеет минимальную усадку
- Имеет белый цвет – идеален для приклеивания декоративных элементов
- Стойкий к старению – не желтеет со временем
- После высыхания может быть окрашен
- Не содержит растворителей
- Удобен в использовании – инструмент легко очищается водой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Консистенция – паста
- Первоначальная сила схватывания – 50 кг/м²
- Термоустойчивость от -15°C до +60°C
- Рекомендуемая температура применения от +5°C до +35°C
- Скорость отверждения 1 мм в сутки (23°C/RH 50%)
- Рабочее время 15-20 мин. (23°C/RH 50%)
- Цвет: белый
- Упаковка: картридж 260мл, 12 картриджей в коробке, 1152 в поддоне

- Расход: 400-1000 г/м² в зависимости от типа и способа подготовки поверхности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений.

Склеивание и закрепление: клей наносится ручным или пневматическим пистолетом полосками с отступами в несколько сантиметров или точно на основу или приклеиваемый материал (или двухсторонне). Монтируемый материал надвинуть, прижать и зафиксировать. В случае неправильного приклеивания не отклеивать материал, а скорректировать его положение путем передвижения. При склеивании тяжелых элементов следует зафиксировать их с помощью поддерживающих конструкций на 24-48 ч.

Время полного высыхания 24-72 ч. в зависимости от температуры и пористости поверхности.

Инструменты очистить от остатков свежего клея водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не оставлять емкость с клеем открытой более чем на 20 мин.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 24 месяца с даты изготовления. Закрытую упаковку хранить при температуре от +5°C до +25°C. Допускается транспортировка при температуре до - 35°C.