

Клей KRASS Стандарт

для всех видов бумажных и легких обоев

- С розовым индикатором

НАЗНАЧЕНИЕ	Клей для всех видов бумажных обоев: легких, плотных, гладких, структурных, моющихся, а также легких виниловых и других специальных обоев.																																										
СВОЙСТВА	<p>Обладает высокой клеящей способностью. При наклеивании обои легко корректируются. Удобен в применении, при разведении не образует комков. Экономичен. С добавлением розового индикатора для полного контроля нанесения клея. В процессе высыхания клей не оставляет следов, не изменяет цвет обоев. С антисептическими противогрибковыми добавками. Готовность клея 3 минуты. В разведенном виде хранится в закрытой таре до 7 дней.</p>																																										
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым раствором клея. Мелящие поверхности предварительно обработать акриловой грунтовкой.																																										
НАНЕСЕНИЕ	<p>Приготовление клея. Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. таблицу)</p> <ul style="list-style-type: none"> пачка 180 грамм 																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>назначение</th><th>количество воды на 1 пачку клея, л</th><th>Площадь применения, м²</th><th>количество рулонов*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Предварительная грунтовка</td><td>7</td><td>до 40</td><td></td></tr> <tr> <td>Бумажные обои</td><td>4,5</td><td>до 32</td><td>6</td></tr> <tr> <td>Виниловые обои</td><td>4</td><td>до 27</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Флизелиновые обои</td><td>3</td><td>до 18</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> пачка 250 грамм <table border="1"> <thead> <tr> <th>назначение</th><th>количество воды на 1 пачку клея, л</th><th>Площадь применения, м²</th><th>количество рулонов*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Предварительная грунтовка</td><td>10</td><td>до 65</td><td></td></tr> <tr> <td>Бумажные обои</td><td>6</td><td>до 48</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Виниловые обои</td><td>5,5</td><td>до 42</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Флизелиновые обои</td><td>4,5</td><td>до 30</td><td></td></tr> </tbody> </table>			назначение	количество воды на 1 пачку клея, л	Площадь применения, м ²	количество рулонов*	Предварительная грунтовка	7	до 40		Бумажные обои	4,5	до 32	6	Виниловые обои	4	до 27	5	Флизелиновые обои	3	до 18		назначение	количество воды на 1 пачку клея, л	Площадь применения, м ²	количество рулонов*	Предварительная грунтовка	10	до 65		Бумажные обои	6	до 48	9	Виниловые обои	5,5	до 42	8	Флизелиновые обои	4,5	до 30	
назначение	количество воды на 1 пачку клея, л	Площадь применения, м ²	количество рулонов*																																								
Предварительная грунтовка	7	до 40																																									
Бумажные обои	4,5	до 32	6																																								
Виниловые обои	4	до 27	5																																								
Флизелиновые обои	3	до 18																																									
назначение	количество воды на 1 пачку клея, л	Площадь применения, м ²	количество рулонов*																																								
Предварительная грунтовка	10	до 65																																									
Бумажные обои	6	до 48	9																																								
Виниловые обои	5,5	до 42	8																																								
Флизелиновые обои	4,5	до 30																																									
	<p>* стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53 м При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 3 минут до однородной массы. Оставить на 5-10 минут, затем снова перемешать. Клей готов.</p>																																										
	<p>Наклеивание обоев. Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей кистью или валиком на внутреннюю сторону обоев, распределяя его равномерным слоем от центра к краям. Завернуть два края полотна к середине встык, это защитит проклеенную сторону от оседания пыли. Дать клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от толщины обоев. Наклеивать полотна от верха стены, разглаживая приклеенные обои сухой чистой щеткой или тряпкой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Обрезать после высыхания излишки обоев по плинтусу. Следующие полотна наклеивать встык. Очистка инструмента – тёплой водой. Внимание! Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и высыхания обоев. Использовать только чистую холодную воду, тару и инструменты. Беречь от детей!</p>																																										
ИНСТРУМЕНТ	Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож																																										
РАСХОД	180 г – на 5-6 рулонов. 250 г – на 8-9 рулонов.																																										
ХРАНЕНИЕ	Хранить в течение 24 месяцев в сухих прохладных местах.																																										
ВЕС NETTO	180 г и 250 г																																										
СОСТАВ	Модифицированный крахмал, консервант, индикатор.																																										
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Новоколор, Россия																																										